



Mobil™ Snowmobile 2T

Mobil Passenger Vehicle Lube , Norway

Helsyntetisk snøscooterolje

Produktbeskrivelse

Mobil™ Snowmobile 2T er en avansert helsyntetisk totaktsolje som er beregnet på moderne, høyhastighets totaktsmotorer i snøscootere. Oljen egner seg både til konkurransebruk og normal kjøring hvor det kreves veldig høy ytelse.

Mobil™ Snowmobile 2T gir et lavt nivå av sotavleiringer og minimalt med avgasser. Den helsyntetiske baseoljen gir utmerkede flytegenskaper ved lav temperatur, samtidig som den opprettholder de gode smøreegenskapene ved høye driftstemperaturer og høy utgangseffekt. Den spesielle sammensetningen gir en liten mengde avgasser og minimal røyklukt. Oljen egner seg for både luft- og væskekjølte totaktsmotorer med separat injeksjonssmøring eller ved innblanding av bensin ned til -40 °C.

Egenskaper og fordeler

- Små sotavleiringer på stemples og porter
- Lite røyk og lukt
- Tåler ekstremt høy motortemperatur, høy utgangseffekt og høye hastigheter med veldig gode resultater
- Veldig gode smøreegenskaper
- Utmerkede flytegenskaper ved lave temperaturer og god pumpbarhet i injeksjonssystemer
- Gir lav friksjon, som bidrar til å redusere drivstofforbruket*

Merk*: Den faktiske besparelsen er avhengig av kjøretøy/motortype, utetemperatur, kjøreforhold og oljen som er brukt tidligere.

Bruksområder

Mobil™ Snowmobile 2T er beregnet på luft- eller væskekjølte totaktsmotorer i snøscootere som brukes til avanserte konkurranser og normal kjøring. Oljen kan også brukes i andre totaktsmotorer, og passer for både luft- og væskekjølte motorer med oljeinnsprøytning eller med innblanding direkte i bensin.

Mobil™ Snowmobile 2T skal ikke brukes i vannkjølte motorer hvor det anbefales bruk av askefri totaktsolje.

Følg alltid produsentens anbefaling for blanding. Ved blanding må lagringstanken ristes grundig.

Vær forsiktig ved temperaturer under -40 °C.

Typiske produktdata

Egenskap	
Kinematisk viskositet ved 40 C, mm ² /s, ASTM D445	83
Stivnepunkt, °C, ASTM D97	-42
Viskositetsindeks, ASTM D2270	154
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	110
Flammepunkt, Pensky-Martens lukket kopp, °C, ASTM D93	94

Egenskap	
Kinematisk viskositet ved 100 C, mm ² /s, ASTM D445	12,7
Tetthet ved 15,6 C, kg/l, ASTM D4052	0,884

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

11-2021

Esso Norge AS

Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen

N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30

<http://www.esso.no>

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved