

## TEKNISK DATA BLAD

Produkt:

**DINITROL ML**

Rev. 27/10/2008

**Karakteristikk:**

DINITROL ML er en rustbeskyttende væske med utmerket penetrasjonsevne. Når løsemiddelet har fordampet, etterlater produktet en beige og myk, beskyttende film.

**Bruksområder:**

DINITROL ML er utviklet for påføring i lukkede hulrom som dører, rammeverk, utvendige sammenføyninger og sprekker.  
Produktet kan brukes til rustbeskyttelse av brukte biler, lastebiler, busser og andre kjøretøyer.

**Påføring:**

DINITROL ML påføres ved å sprøytes med manuelt eller halvautomatisk Dinitrol sprøyteutstyr, og den passer for enten airmix eller airless sprøyteutstyr.

**TEKNISKE DATA**

Rev. 27/10/2008

<b>TEST</b>	<b>VERDIER</b>	<b>METODE</b>
<b>Farge</b>	<b>Brun</b>	
<b>Film type</b>	<b>Voksaktig</b>	
<b>Tetthet ved 23°C</b>	<b>860 kg/m<sup>3</sup></b>	<b>DAM 4:1</b>
<b>Viskositet ved 23°C, DIN 4</b>	<b>60 s</b>	<b>DAM 5:1</b>
<b>Tørrstoffinnhold</b>	<b>46 % av vekt</b>	<b>DAM 2:1</b>
<b>Aromatinnhold i løsemiddelet</b>	<b>17%</b>	
<b>Flammepunkt</b>	<b>40°C</b>	<b>DAM 7:4</b>
<b>Anbefalt filmtykkelse</b>	<b>10 µm</b>	
<b>Tørketid</b>	<b>1 time</b>	
<b>Festeevne ved lav temperatur</b>	<b>- 40°C</b>	<b>SAE J400</b>
<b>Effekt på billakk</b>	<b>Ingen</b>	<b>SS 186011</b>
<b>Fjernes med</b>	<b>White Spirit</b>	
<b>Salt spray test</b>	<b>96 t. ved 10 µm</b>	<b>DAM 39:1</b>
<b>Penetrasjon</b>	<b>&gt; 70 mm</b>	<b>DAM 33:2</b>
<b>Forbruk m<sup>2</sup></b>	<b>25ml</b>	
<b>Lagring</b>	<b>Lagres i lukket forpakning i tørt og ventilert område.</b>	
<b>Helse og sikkerhet</b>	<b>Dinitrol ML er klassifisert som en brennbar veske ifølge 91 / 155 EC ikke merkepliktig</b>	

**For all relevant sikkerhet se HMS datablader.**

Alle verdier på dette data blad er typiske og må ikke betraktes som spesifikasjoner.  
1997-03-04