



PRODUKTBESKRIVELSE

LL - Multi Purpose er et spraylim med høyt tørrstoffinnhold

LL - Multi Purpose inneholder ikke klorerte forbindelser

LL - Multi Purpose er et spraylim med høy gripeevne, høy styrke og lang åpentid for allsidig bruk. Det hefter mot en rekke materialer som polystyren (isopor), duk, skum, treverk, isolasjon, MDF, m.m.

Fordeler:

- Inneholder ingen skadelige luftforurensere (HAP's)
- Høy Gripeevne
- Tørker hurtig
- Lang åpentid
- Høy styrke med en gang
- Tåler høye temperaturer
- Limer de fleste stoffer: Lær, plast, tepper, treverk, metall og liknende

BRUKSANVISNING

Produktet er designet for å påføres to underlag som skal limes sammen. Underlagene må være rene og tørre. For best resultat bør temperaturen på limet og underlaget være mellom 16°C - 27°C. Rist boksen før bruk. Bruk i et godt ventilert område. Det kan være lurt å teste produktet på et lite område når man limer nye substrater. Spray med en avstand på 10-20cm og dekk 80-100% av overflaten. Limet kommer ut i et spindelnevnmønster. Limet skal påføres begge flater, den ene siden vertikalt den andre siden horisontalt. Limet er klart til bruk når det ikke lenger kleber til fingeren. Press begge flatene godt sammen, på store flater kan det være en fordel å bruke en rulle. Limet henger godt fra start men oppnår full styrke først etter ca 24 timer.

For beholder (canister)

Slangen festes til både ventilen på beholderen og til spraypistolen. Dobbeltsjekk at slangen sitter godt fast. Åpne ventilen og sjekk samtidig for lekkasjer. Ventilen skal være helt åpen. Løsne låsen på spraypistolen og du er klar.

BYTTE AV BEHOLDER/LAGRING:

Steng ventilen, tøm slangen for lim ved å spraye på et trygt område. Koble slangen fra beholderen med lim og koble denne til en beholder med rensmiddel (selges separat). Spray rengjøringsmiddel gjennom slangen til det som kommer ut er klart. Om du velger å la slangen sitte på beholderen uten rengjøring, er dette mulig, men ventilen må være åpen ellers vil limet tørke i slangen. Lås spraypistolen når den ikke er i bruk.

SPESIELLE FORHOLDSREGLER

Best resultat oppnås når beholder/canister har ca 18°C ved bruk, men må minimum ha 10°C. Det er en fordel om underlaget som skal limes holder romtemperatur. Liming bør gjøres innenfor åpentiden. Ikke la beholder/canister stå på et kaldt gulv under bruk. Om limet kommer ut som en stråle eller virker for vått, er beholderen mest sannsynlig for kald. Sett beholderen/canister en varm plass til det her akklimatisert.

- Bruk kun i vel ventilert område
- Blandes ikke med andre kjemikalier
- Tenn ikke på
- Utsett ikke for varme over 50°C
- Hold borte fra antenneskilder
- Slipp ut trykket før du løsner slangen
- Gjør alltid en test før bruk

HMS og Teknisk Datablad skal leses og forstås før alt arbeid med dette produktet.

KJEMISKE DATA

- | | |
|----------------------|-------------------|
| • Tørrstoffinnhold: | 28-30% |
| • Viskositet | 300cps +/- 50 cps |
| • Spesifikk vekt | 0,66 – 0,70 |
| • Temperaturmotstand | 95°C |
| • Åpentid | 60 minutter |
| • Farge | Klar eller rød |
| • Tørketid | 3-5 minutter |

HOLDBARHET 18 MÅNEDER

FORPAKNING
13.6kg beholder
500ml sprayboks

OPPBEVARING

Transport og lagring

- Gjør deg kjent med HMS datablad
- Lagres ikke over 50°C
- Utsett ikke for direkte sollys
- Skal ikke stå rett på kaldt underlag
- Optimal temperatur er 18°C ved bruk, men må være over 10°C

DISCLAIMER OF WARRANTY: Tekniske data i dette databladet er basert på vår beste kunnskap og erfaring på gjeldende tidspunkt og vi kan ikke holdes ansvarlig for feil, mangler, unøyaktigheter, utelatelser eller redigeringsfeil som oppstår som følge av forskning og utvikling mellom utgivelsen av dette dokumentet og datoen materialet anskaffes. Før bruk av dette produktet skal brukeren selv gjøre tester for å påse at det passer til deres bruk. Om det er noe som er uklart oppfordres brukeren til å kontakte selgeren. Vår garanti følger norsk lovgivning, bransjestandard og retningslinjene i våre generelle salgsbetingelser. Informasjonen i dette databladet er ment som indikasjoner, det samme gjelder annen informasjon som gis muntlig over telefon eller i møte.