

# MOLYKOTE® 41

## Silikonsmørefett

Silikonsmørefett for bruk i svært høye temperaturer ved lave hastigheter

### EGENSKAPER

- Ikke-smeltende
- Høy temperaturstabilitet
- Stor oksideringsmotstand
- God bestandighet mot utvasking med vann

### SAMMENSETNING

- Silikonolje
- Kullsort
- Korrosjonshemmer

### BRUKSOMRÅDER

- Egnet til rulleelementlagre i ovntransportbånd, brenneovnvogner og pumper for smeltede salter, regulatorledd på damptrubiner.

### TYPISKE EGENSKAPER

Forfattere av anbudstekster: Disse verdiene er ikke ment brukt til å sette opp spesifikasjoner. Vennligst kontakt din lokale salgrepresentant for Dow Corning før du lager spesifikasjoner for dette produktet.

Standard*	Test	Enhet	Resultat
	Farge		Sort
	<b>Konsistens, densitet, viskositet</b>		
DIN 51 818	NLGI konsistensklasse		Ca. 2
ISO 2137	Bearbeidet penetrasjon	mm/10	260-300
ISO 2811	Densitet ved 20°C (68°F)	g/ml	1,1
DIN 51 562	Viskositet til basisoljen ved 25°C (77°F) <sup>1</sup>	mm <sup>2</sup> /s	316
	<b>Temperatur</b>		
	Brukstemperatur	°C	-20 til +290
		°F	-4 til +554
ISO 2176	Dråpepunkt	°C	Ingen
		°F	Ingen
ASTM D147880	Lavtemperatur momenttest ved -20°C (-4°F)		
	Oppstartsmoment	Nm	136x10 <sup>-3</sup>
	Moment etter 20 minutters gangtid	Nm	80x10 <sup>-3</sup>
	<b>Lastbærekapasitet</b>		
	Firekuletester		
DIN 51 350 pt.4	Sveisebelastning	N	1500
	<b>Motstand</b>		
DIN 51 807 pt.1	Vannbestandighet, statiske evalueringstrinn		1-90
DIN 51 808	Oksideringsbestandighet, trykkfall 100t, 99°C (210°F)	bar	0,4
	<b>Oljeseparasjon</b>		
DIN 51 817	Standardtest	%	2,6

1. Beregnet viskositetsverdi til basisoljeblanding.

\* ASTM: American Society for Testing and Materials.

ISO: International Standardisation Organisation.

DIN: Deutsche Industrie Norm.

## BRUK

### Hvordan påføre

Rengjør lagerflatene. Påfør smørefettet på vanlig måte ved hjelp av kost, smørepistol eller med automatisk smøresystem. MOLYKOTE 41 Smørefett kan brukes i sentrale smøresystemer. Skal ikke blandes med andre typer smørefett.

### FORHOLDSREGLER VED HÅNTERING

Nødvendig informasjon om produktsikkerhet for sikker bruk, følger ikke med. Før håndtering må du lese produkt- og sikkerhetsdatabladet og etikettene på beholderen for informasjon om sikker bruk, fysiske egenskaper og helsefarer. Databladet for materialsikkerhet er tilgjengelig på webområdet til Dow Corning, [www.dowcorning.com](http://www.dowcorning.com). Du kan også få en kopi fra din lokale salgsrepresentant eller distributør, eller ved å ringe til den lokale Dow Corning Global Connection.

## LEVETID OG LAGRING

Ved lagring i en temperatur på 20°C (68°F) eller lavere i originale, uåpnede beholdere, har dette produktet en brukstid på 60 måneder fra produksjonsdatoen.

## INNPAKNING

Dette produktet leveres i forskjellige standard beholderstørrelser. Detaljert informasjon om beholderstørrelser får du fra ditt nærmeste Dow Corning salgskontor eller Dow Corning distributør.

## BEGRENSNINGER

Dette produktet er verken testet eller presentert som egnet til medisinsk eller farmasøytisk bruk.

## INFORMASJON OM HELSE OG MILJØ

Som støtte for kunder med behov innen produktsikkerhet, har Dow Corning en omfattende produktforvaltningsorganisasjon og et team med spesialister innen hvert av områdene helse, miljø og lovmessige anliggender.

For mer informasjon, vennligst se vårt webområde, [www.dowcorning.com](http://www.dowcorning.com), eller kontakt din lokale representant for Dow Corning.

## INFORMASJON OM BEGRENSET GARANTI - LES NØYE

Denne informasjonen presenteres i god tro, og vi regner den som nøyaktig. Fordi forholdene omkring og metodene for bruken av våre produkter ikke styres av oss, må imidlertid denne informasjonen ikke brukes som erstatning for kundens tester for å forsikre seg om at Dow Corning produkter er sikre, effektive og helt tilfredsstillende for den tiltenkte sluttbruken. Forslag til bruksområder må ikke oppfattes som oppfordringer til å bryte noen patenter.

Dow Corning's eneste garanti er at produktet vil oppfylle salgsspesifikasjonene til Dow Corning ved forsendelsestidspunktet.

Ditt eksklusive rettsmiddel for brudd på denne garantien er begrenset til erstatning av innkjøpspris eller erstatning av et produkt som viser seg ikke å oppfylle garantien.

**DOW CORNING FRASIER SEG SPESIFIKT ALLE ANDRE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER SALGBARHET.**

**DOW CORNING FRASIER SEG ANSVAR FOR ALLE INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER.**

VI HJELPER DEG Å FINNE OPP FRAMTIDEN.™

[www.dowcorning.com](http://www.dowcorning.com)