

MOLYKOTE® A

Oppløsning av fast smøremiddel

Fast smøremiddel oppløst i mineralolje for kombinasjoner metall/metall ved middels til store belastninger og hastigheter

EGENSKAPER

- Øker lastbærekapasiteten
- Reduserer friksjon og slitasje
- Reduserer gangstøy
- Forbedrer innkjøringen
- Egenskaper for nødkjøring
- Forebygger og reduserer gropdannelse i tannhjul

SAMMENSETNING

- Mineralolje
- Molybdendisulfid
- Stabilisatorer

BRUKSOMRÅDER

- Egnet til oljesmurte friksjonsoverflater som krever tilleggssmøring for å redusere slitasje og gi lengre levetid.
- Brukt med suksess som tilsetningsstoff til olje, på vanlige lagre og rullelagre med store påkjenninger, føringer, spindler, tannhjul og i forbrenningsmotorer.

TYPISKE EGENSKAPER

Forfattere av anbudstekster: Disse verdiene er ikke ment brukt til å sette opp spesifikasjoner. Vennligst kontakt din lokale salgsrepresentant for Dow Corning før du lager spesifikasjoner for dette produktet.

Standard*	Test	Enhet	Resultat
	Farge		Svart
	Densitet, viskositet		
ISO 2811	Densitet ved 20°C	g/ml	0,89
4 DIN 53 211	Viskositet	s	12,5
	Temperatur		
	Brukstemperatur	°C	Avhenger av oljen som tilsettes MOLYKOTE A
	Bæreevne, slitasjebeskyttelse, levetid		
DIN 51 350 pt.4	Sveisebelastning	N	2400
DIN 51 350 pt.5	Slitasjemerker under 800N belastning	mm	1,5
	Partikkelstørrelse		
DIN 51 832	Partikkelstørrelse	µm	3,8

* ISO: International Standardisation Organisation.

DIN: Deutsche Industrie Norm.

BRUK

Hvordan påføre

Tilsettes motorolje i volumforholdet 3%, smøroljer og giroljer 5%, og i volumforholdet 10% ved spesielt store belastninger. Kan brukes i alle smøresystemer, som dryppsmørere, sentrale smøresystemer osv.

FORHOLDSREGLER VED HÅNTERING

Nødvendig informasjon om produktsikkerhet for sikker bruk, følger ikke med. Før håndtering må du lese produkt- og sikkerhetsdatabladet og etikettene på beholderen for informasjon om sikker bruk, fysiske egenskaper og helsefarer. Databladet for materialsikkerhet er tilgjengelig på webområdet til Dow Corning, www.dowcorning.com. Du kan også få en kopi fra din lokale salgsrepresentant eller distributør, eller ved å ringe til den lokale Dow Corning Global Connection.

LEVETID OG LAGRING

Ved lagring i en temperatur på 20°C eller lavere i originale, uåpnede beholdere, har dette produktet en brukstid på 60 måneder fra produksjonsdatoen.

INNPAKNING

Dette produktet leveres i forskjellige standard beholderstørrelser. Detaljert informasjon om beholderstørrelser får du fra ditt nærmeste Dow Corning salgskontor eller Dow Corning distributør.

BEGRENSNINGER

Dette produktet er verken testet eller presentert som egnet til medisinsk eller farmasøytisk bruk.

INFORMASJON OM HELSE OG MILJØ

Som støtte for kunder med behov innen produktsikkerhet, har Dow Corning en omfattende produktforvaltningsorganisasjon og et team med spesialister innen hvert av områdene helse, miljø og lovmessige anliggender.

For mer informasjon, vennligst se vårt webområde, www.dowcorning.com, eller kontakt din lokale representant for Dow Corning.

INFORMASJON OM BEGRENSET GARANTI - LES NØYE

Denne informasjonen presenteres i god tro, og vi regner den som nøyaktig. Fordi forholdene omkring og metodene for bruken av våre produkter ikke styres av oss, må imidlertid denne informasjonen ikke brukes som erstatning for kundens tester for å forsikre seg om at Dow Cornings produkter er sikre, effektive og helt tilfredsstillende for den tiltenkte sluttbruken. Forslag til bruksområder må ikke oppfattes som oppfordringer til å bryte noen patenter.

Dow Corning's eneste garanti er at produktet vil oppfylle salgsspesifikasjonene til Dow Corning ved forsendelsestidspunktet.

Ditt eksklusive rettsmiddel for brudd på denne garantien er begrenset til erstatning av innkjøpspris eller erstatning av et produkt som viser seg ikke å oppfylle garantien.

DOW CORNING FRASIER SEG SPESIFIKT ALLE ANDRE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER SALGBARHET.

DOW CORNING FRASIER SEG ANSVAR FOR ALLE INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER.

VI HJELPER DEG Å FINNE OPP FRAMTIDEN.™

www.dowcorning.com