

MOLYKOTE® G-Rapid Plus Smørepasta med faststoffsmøremidler

EGENSKAPER

- Lav friksjonskoeffisient
- Høy trykkabsorpsjonskapasitet
- Forhindrer fastbrenning og spordannelse
- Demper klebing/gliding
- Reduserer dannelse av pasningskorrosjon
- Forenkler demontering
- God dekkeevne
- Har nødkjøringsegenskaper

SAMMENSETNING

- Mineralolje
- Faste smøremidler

Pasta av faste smøremidler med spesielt lav friksjonskoeffisient for montering og innkjøring av metallkomponenter

BRUKSOMRÅDER

- Egnet til trykktilpasningsproduksjon av alle typer maskinelementer, som innkjøringssmøremiddel for nye maskiner og tannhjul, som permanent smøring av maskindeler som utsettes for lite eller kun periodevis bevegelse, i tillegg til boring, saging og gjenging.
- Brukes til smøring av gjengede spindler, kileakslinger, tannhjul, snekkedrev, bevegelige skruer, fittings, pumper, føringer på maskinverktøy, i tillegg til montering av kule- og rullelagre, reimskiver, hjulflenser og bolter.

TYPISKE EGENSKAPER

Forfattere av anbudstekster: Disse verdiene er ikke ment brukt til å sette opp spesifikasjoner. Vennligst kontakt din lokale salgsrepresentant for Dow Corning før du lager spesifikasjoner for dette produktet.

Standard*	Test	Enhet	Resultat
	Farge		Sort
	Konsistens, densitet		
	Ubearbeidet penetrasjon	mm/10	255-275
	Densitet ved 20°C (68°F)	g/ml	1,40
	Temperatur		
	Driftstemperaturområde	°C	-35 til +450
		°F	-31 til +842
	Lastbærekapasitet		
DIN 51 350 pt.4	Firekuletester		
	Sveisebelastning	N	5300
	Almen Wieland maskin OK belastning	N	>20000
	Friksjonskoeffisient		
	I boltet kobling M12, 8.8 med svertet overflate (Erichsentester),		
	- μ gjenger		0,10
	- μ hode		0,06
	Trykktilpasningstest, μ		0,05, ingen vibrasjon
	Motstand		
DIN 51 807 pt.1	Vannbestandighet, statisk, evaluering		1-90

* DIN: Deutsche Industrie Norm.

BRUK

Hvordan påføre

Gjør ren glideflatene eller kontaktområdene, påfør deretter pastaen med en kost, fille, syntetisk svamp eller et pusseskinn. Bruk ikke så mye som ved smøring med smørefett. Kraftig inngniing i metalloverflaten vil forbedre hefteevnen. Skal ikke blandes med smørefett eller oljer.

FORHOLDSREGLER VED HÅNTERING

Nødvendig informasjon om produktsikkerhet for sikker bruk, følger ikke med. Før håndtering må du lese produkt- og sikkerhetsdatabladet og etikettene på beholderen for informasjon om sikker bruk, fysiske egenskaper og helsefarer. Databladet for materialsikkerhet er tilgjengelig på webområdet til Dow Corning, www.dowcorning.com. Du kan også få en kopi fra din lokale salgsrepresentant eller distributør, eller ved å ringe til den lokale Dow Corning Global Connection.

LEVETID OG LAGRING

Ved lagring i en temperatur på 20°C (68°F) eller lavere i originale, uåpnede beholdere, har dette produktet en brukstid på 60 måneder fra produksjonsdatoen.

INNPAKNING

Dette produktet leveres i forskjellige standard beholderstørrelser. Detaljert informasjon om beholderstørrelser får du fra ditt nærmeste Dow Corning salgskontor eller Dow Corning distributør.

BEGRENSNINGER

Dette produktet er verken testet eller presentert som egnet til medisinsk eller farmasøytisk bruk.

INFORMASJON OM HELSE OG MILJØ

Som støtte for kunder med behov innen produktsikkerhet, har Dow Corning en omfattende produktforvaltningsorganisasjon og et team med spesialister innen hvert av områdene helse, miljø og lovmessige anliggender.

For mer informasjon, vennligst se vårt webområde, www.dowcorning.com, eller kontakt din lokale representant for Dow Corning.

INFORMASJON OM BEGRENSET GARANTI - LES NØYE

Denne informasjonen presenteres i god tro, og vi regner den som nøyaktig. Fordi forholdene omkring og metodene for bruken av våre produkter ikke styres av oss, må imidlertid denne informasjonen ikke brukes som erstatning for kundens tester for å forsikre seg om at Dow Corning produkter er sikre, effektive og helt tilfredsstillende for den tiltenkte sluttbruken. Forslag til bruksområder må ikke oppfattes som oppfordringer til å bryte noen patenter.

Dow Corning's eneste garanti er at produktet vil oppfylle salgsspesifikasjonene til Dow Corning ved forsendelsestidspunktet.

Ditt eksklusive rettsmiddel for brudd på denne garantien er begrenset til erstatning av innkjøpspris eller erstatning av et produkt som viser seg ikke å oppfylle garantien.

DOW CORNING FRASIER SEG SPESIFIKT ALLE ANDRE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER SALGBARHET.

DOW CORNING FRASIER SEG ANSVAR FOR ALLE INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER.

VI HJELPER DEG Å FINNE OPP FRAMTIDEN.TM

www.dowcorning.com