

## MOLYKOTE® Polygliss-N klebende smøremiddel

### EGENSKAPER

- Inneholder ikke bly eller nikkel
- Stort driftstemperaturområde (-30°C/-22°F) to +80°C/176°F)
- God hefteevne
- Veldig god korrosjonsbeskyttelse
- Høy vannbestandighet

### SAMMENSETNING

- Mineralolje
- Øker hefteevnen
- Korrosjonshemmere
- EP-tilsetningsstoff

**Klebende smøremiddel for kombinasjoner av metall/metall som involverer sakte til middels hurtige bevegelser og lette til middels belastninger**

### BRUKSOMRÅDE

- Egner seg for alle typer kjeder, skinner, åpne gir, koplinger, hengsler, osv.; spesielt under værharde forhold.

### TYPISKE EGENSKAPER

Forfattere av anbudstekster: Disse verdiene er ikke ment brukt til å sette opp spesifikasjoner. Vennligst kontakt din lokale salgsrepresentant for Dow Corning før du lager spesifikasjoner for dette produktet.

Standard*	Test	Enhet	Resultat
	Farge		Hvit, transparent
	<b>Bæreevne, slitasjebeskyttelse, levetid</b>		
	Firekuletester (VKA)		
DIN 51 350 pt.4	Sveisebelastning	N	1900
DIN 51 350 pt.5	Slitasjemerker under 800N belastning	mm	0,9
	Almen-Wieland maskin		
	OK belastning	N	20000

\* DIN: Deutsche Industrie Norm.

### BRUK

#### Hvordan påføre

Rengjør kontaktpunktene i den grad det er mulig. Ryst boksen før bruk.

#### FORHOLDSREGLER VED HÅNTERING

Hender må vaskes før inntak av mat, drikke eller røyking. Beholder under trykk: må ikke utsettes for direkte sollys eller temperaturer som overstiger 50°C (122°F). Må ikke gjennomhulles eller brennes, selv etter bruk. Spray aldri på åpen ild eller noe glødende materiale. Holdes vekk fra antenningskilder.

Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Uten tilstrekkelig ventilasjon kan det dannes eksplosive gasser. Svært brannfarlig. Må ikke innåndes.

Nødvendig informasjon om produktsikkerhet for sikker bruk, følger ikke med. Før håndtering må du lese produkt- og sikkerhetsdatabladet og etikettene på beholderen for informasjon om sikker bruk, fysiske egenskaper og helsefarer. Databladet for materialsikkerhet er tilgjengelig på webområdet til Dow Corning, [www.dowcorning.com](http://www.dowcorning.com). Du kan også få en kopi fra din lokale salgsrepresentant eller distributør, eller ved å ringe til den lokale Dow Corning Global Connection.

#### LEVETID OG LAGRING

Ved lagring i en temperatur på 20°C (68°F) eller lavere i originale, uåpnede beholdere, har dette produktet en brukstid på 60 måneder fra produksjonsdatoen.

## **INNPAKNING**

Dette produktet leveres i forskjellige standard beholderstørrelser. Detaljert informasjon om beholderstørrelser får du fra ditt nærmeste Dow Corning salgskontor eller Dow Corning distributør.

## **BEGRENSNINGER**

Dette produktet er verken testet eller presentert som egnet til medisinsk eller farmasøytisk bruk.

## **INFORMASJON OM HELSE OG MILJØ**

Som støtte for kunder med behov innen produktsikkerhet, har Dow Corning en omfattende produktforvaltningsorganisasjon og et team med spesialister innen hvert av områdene helse, miljø og lovmessige anliggender.

For mer informasjon, vennligst se vårt webområde, [www.dowcorning.com](http://www.dowcorning.com), eller kontakt din lokale representant for Dow Corning.

## **INFORMASJON OM BEGRENSET GARANTI - LES NØYE**

Denne informasjonen presenteres i god tro, og vi regner den som nøyaktig. Fordi forholdene omkring og metodene for bruken av våre produkter ikke styres av oss, må imidlertid denne informasjonen ikke brukes som erstatning for kundens tester for å forsikre seg om at Dow Cornings produkter er sikre, effektive og helt tilfredsstillende for den tiltenkte sluttbruken. Forslag til bruksområder må ikke oppfattes som oppfordringer til å bryte noen patenter.

Dow Cornings eneste garanti er at produktet vil oppfylle salgsspesifikasjonene til Dow Corning ved forsendelsestidspunktet.

Ditt eksklusive rettsmiddel for brudd på denne garantien er begrenset til erstatning av innkjøpspris eller erstatning av et produkt som viser seg ikke å oppfylle garantien.

**DOW CORNING FRASIER SEG SPESIFIKT ALLE ANDRE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER SALGBARHET.**

**DOW CORNING FRASIER SEG ANSVAR FOR ALLE INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER.**

VI HJELPER DEG Å FINNE OPP FRAMTIDEN.™

**[www.dowcorning.com](http://www.dowcorning.com)**