

MOLYKOTE® L-0500 Sinkbelegg

Korrosjonsbeskyttende belegg som danner en tørr film

EGENSKAPER

- God korrosjonsbeskyttelse
- God vannbestandighet
- God heftestyrke

SAMMENSETNING

- Aluminumsspon
- Sinkspon

BRUKSOMRÅDER

- Beskyttelse av blanke metalloverflater, bore- og sveisepunkter.
- Reparasjon av skadete galvaniserte overflater.
- Korrosjonsbeskyttende grunning for alle typer maling.

TYPISKE EGENSKAPER

Forfattere av anbudstekster: Disse verdiene er ikke ment brukt til å sette opp spesifikasjoner. Vennligst kontakt din lokale salgsrepresentant for Dow Corning før du lager spesifikasjoner for dette produktet.

| Standard* | Test | Enhet | Resultat |
|------------|--|-------------------|--------------|
| | Farge | | Sølv |
| | Densitet, viskositet | | |
| DIN 53 217 | Densitet | g/cm ³ | 1,0-1,15 |
| | Temperatur | | |
| | Driftstemperaturområde | °C | -30 til +240 |
| | | °F | -22 til +464 |
| | Korrosjonsbeskyttelse | | |
| DIN 50 021 | Saltsprut-test (filmtykkelse minst 40µm) | timer | 240 |

* DIN: Deutsche Industrie Norm.

BRUK

Hvordan påføre

Rør grundig før bruk. Fjern rust og smørefett fra overflatene. Påfør sinkbelegget ved påmaling, sprøyting, dypping eller med sprayboks. Det er berøringstørt etter 15 minutter (30 minutter for spray) ved 20°C (68°F). Rist sprayboksen før bruk, helt til man kan høre lyden av at stålkulene, som brukes til å blande innholdet i boksen, kolliderer med hverandre. Spray på innholdet tynt og jevnt fra en avstand på 15 til 20cm. Etter bruk rengjøres ventilen på sprayboksen ved at man snur kannen opp ned og trykker inn dysen til sprayen er ren.

FORHOLDSREGLER VED HÅNTERING

Nødvendig informasjon om produktsikkerhet for sikker bruk, følger ikke med. Før håndtering må du lese produkt- og sikkerhetsdatabladet og etikettene på beholderen for informasjon om sikker bruk, fysiske egenskaper og helsefarer. Databladet for materialsikkerhet er tilgjengelig på webområdet til Dow Corning, www.dowcorning.com. Du kan også få en kopi fra din lokale salgsrepresentant eller distributør, eller ved å ringe til den lokale Dow Corning Global Connection.

LEVETID OG LAGRING

Ved lagring i en temperatur på 20°C (68°F) eller lavere i originale, uåpnede beholdere, har dette produktet en brukstid på 12 måneder fra produksjonsdatoen.

INNPAKNING

Dette produktet leveres i spraybokser på 400ml og spann på 10kg.

BEGRENSNINGER

Dette produktet er verken testet eller presentert som egnet til medisinsk eller farmasøytisk bruk.

INFORMASJON OM HELSE OG MILJØ

Som støtte for kunder med behov innen produktsikkerhet, har Dow Corning en omfattende produktforvaltningsorganisasjon og et team med spesialister innen hvert av områdene helse, miljø og lovmessige anliggender.

For mer informasjon, vennligst se vårt webområde, www.dowcorning.com, eller kontakt din lokale representant for Dow Corning.

INFORMASJON OM BEGRENSET GARANTI - LES NØYE

Denne informasjonen presenteres i god tro, og vi regner den som nøyaktig. Fordi forholdene omkring og metodene for bruken av våre produkter ikke styres av oss, må imidlertid denne informasjonen ikke brukes som erstatning for kundens tester for å forsikre seg om at Dow Cornings produkter er sikre, effektive og helt tilfredsstillende for den tiltenkte sluttbruken. Forslag til bruksområder må ikke oppfattes som oppfordringer til å bryte noen patenter.

Dow Cornings eneste garanti er at produktet vil oppfylle salgsspesifikasjonene til Dow Corning ved forsendelsestidspunktet.

Ditt eksklusive rettsmiddel for brudd på denne garantien er begrenset til erstatning av innkjøpspris eller erstatning av et produkt som viser seg ikke å oppfylle garantien.

DOW CORNING FRASIER SEG SPESIFIKT ALLE ANDRE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER SALGBARHET.

DOW CORNING FRASIER SEG ANSVAR FOR ALLE INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER.

VI HJELPER DEG Å FINNE OPP FRAMTIDEN.™

www.dowcorning.com