

QUICK Bengalack Grunning

Produktbeskrivelse

Type

QUICK Bengalack Grunning (Arcanol) er en rusthindrende alkydgrunning.

Egenskaper og fordeler

QUICK Bengalack Grunning er en værbestandig metallgrunning/rusthindrende alkydmaling. Grunningen kan også benyttes som toppstrøk, og gir da et silkematt utseende.

Bruksområde

Benyttes innendørs og utendørs som rusthindrende grunning på jern, stål, sink og galvaniserte flater som bølgeblekk o.l. Grunningen kan også benyttes på hardplast. Kan brukes på underlag hvor temperaturen ikke overstiger +90 °C.

Produktdata

Emballasjestørrelser	0,75 L og 3 L. Enkelte farger er kun tilgjengelig i 0,75 liters emballasje.
Farger	0,75 L: Hvit, Sort, Grå, Metallgrå. 3 L: Hvit, Sort, Grå.
Glansgrad	Silkematt.
Volumbasert tørrstoffinnhold	45 ± 2 volum% Hvit
Litervekt	1.28 Hvit
Flammepunkt	Closed cup (CC): 36°C (96.8°F)
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 500 g/l. Produktet inneholder maks 500 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell. Rør godt om før bruk.

Påføringsutstyr/-metoder

Flat pensel eller korthåret rull. Rulle anbefales ikke til første strøk. Sprøyting må gjøres av profesjonelle. Rør godt om til malingen får en jevn konsistens. Påføres fyldig og jevnt.

Veiledende data for høytrykkssprøyting

Dysetørrelse	0.017-0.021"
Viftevinkel	30-50°
Trykk ved dyse	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	8 - 10	100 - 125	45 - 56

Tynner

White spirit.

Forhold under påføring

Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingfilmen er tørr.

Tørketider

Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overmalbar	Ca. 10 t
Bruktørr / forsiktig bruk	Min. 24 t
Sterk belastning / gjennomherdet	3-4 uker

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Underlag	Behandling
Nytt jern og stål:	Avfettes med UNIVERSALTYNNER NR. 1 eller QUICK Bengalack Avfetting Spray . Vask med BUTINOX Husvask og Kraftvask (tynnet med vann 1:10). Skyll med vann. Underlaget må være helt tørt før videre behandling.
Tidligere malt jern og stål:	Fjern all rust, løs maling, fett og andre forurensninger. Eksisterende maling mattslipes. Vask med BUTINOX Husvask og Kraftvask (tynnet med vann 1:10). Skyll med vann. Underlaget må være helt tørt før videre behandling.
Galvanisert stål og lettmetall:	Avfettes med UNIVERSALTYNNER NR. 1 eller QUICK Bengalack Avfetting Spray . Vaskes med BUTINOX Husvask og Kraftvask , spedd 1:5 med vann. SKYLL GRUNDIG med rent vann! Underlaget må være helt tørt før videre behandling.
Hardplast og tre:	Underlaget skal være fritt for fett og andre forurensninger. Vask med BUTINOX Husvask og Kraftvask . Skyll med vann. Underlaget må være helt tørt før videre behandling.

Grunning

2 strøk **QUICK Bengalack Grunning**.

Toppstrøk

QUICK Bengalack Grunning kan benyttes som toppstrøk, men ett ekstra strøk bør da påføres (totalt 3 strøk).

Vedlikehold

Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres stående. Kan lagres i minusgrader.

Avfallshåndtering

Tomemballasje og rester av innhold leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.



Miljømerking

BREEAM® NOR Produktet er testet etter 3 døgn (RISE) iht de testkrav som settes av BREEAM® NOR.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

55808355, 55808393, 55808366, 55808404, 55808374, 55808385, 55808412

NOBB modul nummer

42169193

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway
Tel: +47 32 24 43 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.